

SGG PARSOL®

Verre float teinté

Nouvelle couleur:

**Ultra
Grey**

SGG PARSOL®

Description

SGG PARSOL est un verre float teinté dans la masse, fabriqué suivant le même procédé que le verre clair SGG PLANICLEAR.

Gamme

La gamme SGG PARSOL comprend 5 teintes :

- SGG PARSOL bleu
- SGG PARSOL bronze
- SGG PARSOL gris
- SGG PARSOL vert
- SGG PARSOL **Ultra Grey**



Suivant le type, les produits SGG PARSOL sont disponibles dans une gamme d'épaisseurs de 4 mm à 10 mm.

Mise en œuvre sur chantier

Les possibilités et recommandations de mise en œuvre d'un verre teinté SGG PARSOL sont identiques à celles d'un verre clair ordinaire. Sous certaines conditions d'application il peut être indiqué de tremper ou de durcir le vitrage afin d'éviter un risque de casse thermique.

Applications

Le verre teinté SGG PARSOL est destiné à de multiples usages pour lesquels l'esthétique du verre teinté est recherché : applications intérieures pour la décoration, l'agencement et l'ameublement.

Transformation en usine

SGG PARSOL peut subir les mêmes transformations que le verre clair SGG PLANICLEAR et est utilisé comme verre de base pour la fabrication de nombreux autres produits transformés : verres à couches, verres feuilletés, trempés, sérigraphiés, décorés, matés, sablés, laqués, façonnés, miroirs, vitrages isolants, etc.

Éléments réglementaires

Les verres float teintés SGG PARSOL sont conformes à la norme EN 572-2 et ont reçu le marquage CE.

Performances

Les performances spectrophotométriques des références SGG PARSOL les plus utilisées sont données ci-dessous, en simple vitrage. Les performances mécaniques et acoustiques sont identiques à celles d'un vitrage ordinaire SGG PLANICLEAR de même épaisseur.

Simple vitrage		SGG PARSOL																				
SGG PARSOL		BLEU		BRONZE				GRIS				VERT				ULTRA GREY						
Epaisseur mm		4	6	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	6	8	10
Facteurs lumineux																						
TL	%	67	57	60	54	49	40	33	55	49	43	34	26	79	76	73	68	63	10	3	1	0,3
RI _{ext}	%	6	6	6	6	5	5	5	6	5	5	5	5	7	7	7	6	6	4	4	4	4
RI _{int}	%	6	6	6	6	5	5	5	6	5	5	5	5	7	7	7	6	6	4	4	4	4
T _{UV}	%	32	23	31	25	20	13	9	28	23	19	13	10	29	23	19	13	10	1	0,1	0	0



SGG PARSOL® et SGG PLANICLEAR® sont des marques déposées.



Saint-Gobain Glass Benelux
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville



Tous les jours ouvrables de 13 h à 17 h

glassinfo.be@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com

RPR/RPM Namur
TVA BE 0402.733.607

Distributeur